

GENOVARNISH36BF

UV VARNISH MATT AS 120 BF

Informazioni Generali

UV Varnish Matt BF è una vernice **Benzofenone-Free** UV sviluppata per l'applicazione in flexografia. Le caratteristiche principali di questavernice sono il basso ingiallimento, il livellamento e la velocità di asciugatura. Il film polimerizzato si presenta opaco, liscio, resistente al graffio e ad agenti chimici. La vernice può essere laminata con oro a caldo, stampata con ribbon.

Utilizzo Finale:

Magazines, posters, brochures, packaging, etichette.

Supporti Stampabili:

Carta, Cartoncino, Film Coated. (La tensione superficiale dei film plastici non deve essere inferiore 36-40 dyne/cm).

Proprietà Tipiche

Basso odore, ristampabile.

Ristampabile	Si	Applicazione	Flexografia
Re-imprimibile	Si	Verniciatura in linea	Si
Termo-laminabile	Si	Anilox consigliato	100-120

Dati Tecnici

Viscosità @ 23 C – Brook field	400-700 cps	Aspetto	Bianco
Viscosità @ 23 C DIN 4	85 – 110 sec	Odore	Tipico
Reattività con 2 Lamp. 160 W/cm ²	100 mt / min	Aspetto Film	Film trasparente
Contenuto Solido	> 100 %	Gloss	20+ a 60° riflesso

Applicazioni Raccomandate

Questa vernice **Benzofenone-Free** è sviluppata per essere utilizzata con macchine flexo e letterpress dotate di gruppo flexo. Per ottenere un gloss ottimale, si raccomanda di applicare sul supporto circa 3-7 Gr/m².

Utilizzo

Miscelare bene prima dell'uso. Verificare che i macchinari siano puliti in modo da evitare la contaminazione con altri prodotti o agenti chimici.

Asciugatura

Questa vernice è sviluppata per asciugare a 100 mt /min con due lampade da 160 Watt/cm. Possono essere raggiunte velocità maggiori installando più lampade sulla macchina. Il substrato può influire sulla velocità di asciugatura. Si raccomanda sempre di effettuare dei test per verificare la compatibilità della vernice con gli inchiostri ed i substrati utilizzati.

Pulizia

La macchina e tutte le parti in contatto con la vernice possono essere pulite con alcol o solventi per UV.

Durata e Stoccaggio

I prodotti UV devono essere stoccati ben chiusi, lontano dai raggi solari evitando temperature superiori a 50°C. I prodotti UV sono confezionati lasciando uno spazio d'aria all'interno del fusto per evitare la polimerizzazione spontanea.

DURATA IN CONDIZIONI NORMALI: 12 mesi

Sicurezza

I prodotti UV sono considerati generalmente come non tossici, tuttavia si raccomanda di evitare l'inalazione dei vapori ed il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto diretto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Si consiglia di indossare occhiali protettivi e guanti in nitrile durante l'utilizzo del prodotto. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Confezionamento

Fusto da 25 Kg

Trasporto

Merce non pericolosa. Il prodotto può essere trasportato a temperature di congelamento ma deve essere portato a temperature ambiente prima dell'uso.

Considerando i molti fattori coinvolti durante la lavorazione, come ad esempio le condizioni ambientali, i differenti tipi di supporti, i vari utilizzi del prodotto finito, consigliamo vivamente di effettuare sempre dei test preliminari al fine di evitare che possibili incompatibilità tra i prodotti causino difetti di produzione.

La nostra responsabilità è limitata dal fatto di non essere in grado di esercitare alcun controllo durante il processo di stampa o del corretto utilizzo dei nostri prodotti.