

GENOVARNISH28BF

UV VARNISH SILK SCREEN 06 BF

Informazioni Generali

UV Varnish Silk Screen 06 **Benzofenone-Free** è una vernice UV sviluppata per l'applicazione in serigrafia. Può essere utilizzata sia in serigrafia rotativa che piana. Le caratteristiche principali di questa vernice sono l'elevato slittamento, il livellamento e la velocità di asciugatura.

Il film polimerizzato si presenta liscio, molto brillante e resistente al graffio. Questa vernice è sviluppata per avere un'adesione eccellente su PVC, PP, PET e PS. La vernice può essere fustellata e cordonata.

Utilizzo Finale:

Magazines, posters, brochures, packaging, etichette.

Supporti Stampabili:

PVC, PP, PET, PS. (La tensione superficiale dei film plastici non deve essere inferiore 38-40 dyne/cm).

Proprietà Tipiche

Basso odore, alta brillantezza e flessibilità, alto scorrimento, fustellabile, cordonabile.

Ristampabile	Si	Flessibilità	Alta
Re-imprimibile	No	Verniciatura in linea	Si
Termo-laminabile	No	Filatura consigliata	150-180

Dati Tecnici

Viscosità @ 23 C – Brook field	300 – 500 cps	Aspetto	Bianco/trasparente
Viscosità @ 23 C DIN 4	70 – 100 sec	Odore	Tipico
Reattività con 120 W/cm ² Lamp	30 mt / min	Aspetto Film	Film trasparente
Contenuto Solido	> 100 %	Gloss	95+ a 60° riflesso

Applicazioni Raccomandate

Questa vernice è sviluppata per l'utilizzo in serigrafia. Può essere utilizzata sia con macchine piane che rotative. Per ottenere un gloss ottimale, si raccomanda di applicare sul supporto circa 7-10 Gr/m².

Utilizzo

Miscelare bene prima dell'uso. Verificare che i macchinari siano puliti in modo da evitare la contaminazione con altri prodotti o agenti chimici.

Asciugatura

Questa vernice è sviluppata per asciugare a 30 mt /min con una lampada da 120 Watt/cm. Possono essere raggiunte velocità maggiori installando più lampade sulla macchina. Il substrato può influire sulla velocità di asciugatura. Si raccomanda sempre di effettuare dei test per verificare la compatibilità della vernice con gli inchiostri ed i substrati utilizzati.

Pulizia

La macchina e tutte le parti in contatto con la vernice possono essere pulite con alcol o solventi per UV.

Durata e Stoccaggio

I prodotti UV devono essere stoccati ben chiusi, lontano dai raggi solari evitando temperature superiori a 50°C. I prodotti UV sono confezionati lasciando uno spazio d'aria all'interno del fusto per evitare la polimerizzazione spontanea.

DURATA IN CONDIZIONI NORMALI: 12 mesi

Sicurezza

I prodotti UV sono considerati generalmente come non tossici, tuttavia si raccomanda di evitare l'inalazione dei vapori ed il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto diretto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Si consiglia di indossare occhiali protettivi e guanti in nitrile durante l'utilizzo del prodotto. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Confezionamento

Fusto da 20 Kg

Trasporto

Merce non pericolosa. Il prodotto può essere trasportato a temperature di congelamento ma deve essere portato a temperature ambiente prima dell'uso.